

02

04

05

06

08

11

12

13


14

BENIX®  
STYLE FURNITURE

17

18

16



BENIX®  
STYLE FURNITURE

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemäss / According / Według: DIN EN 14465: 2006

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce  | : | ≈ 50 m.                       |
| Nutzbreite / Usable width / Szerokość użytkowa | : | 142 cm (+/- 2 cm)             |
| Gewicht / Weight / Waga                        | : | 370 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%) |
| Zusammensetzung / Composition / Skład          | : | 100% Polyester                |

| Prüfung / Test / Badanie   | Prüfverfahren<br>Test method<br>Metoda badania | Einheit / Unit<br>Jednostka | Ergebnis / Result / Wynik     |                            |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  |  |                             | Kette / Warp<br>Osnowa        | Schuss / Weft<br>Wątek     |
| <b>Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance</b><br><b>Odporność na ścieranie</b>          | EN ISO 12947-1<br>EN ISO 12947-2               | Touren / Revs.<br>Suwy      | 105 000                       |                            |
| <b>Pillbildung / Resistance to pilling</b><br><b>Odporność na pilling</b>                | EN ISO 12945-2<br>(2 000 T/revs.)              | Note / Grade<br>Stopień     | 4-5                           |                            |
| <b>Nahtschleibewiderstand / Seam slippage</b><br><b>Przesunięcie nitki w szwie</b>       | EN ISO 13936-2                                 | mm                          | 1,0                           | 1,0                        |
| <b>Berstfestigkeit / Bursting strength</b><br><b>Wytrzymałość na wypychanie</b>          | EN ISO 13938-1                                 | kPa                         | > 700                         |                            |
| <b>Reibechtheit / Colour fastness to rubbing</b><br><b>Odporność wybarwień na tarcie</b> | EN ISO 105-X12                                 | Note / Grade<br>Stopień     | trocken / dry<br>suche<br>4-5 | nass / wet<br>mokre<br>4-5 |
| <b>Lichtechtheit / Colour fastness to light</b><br><b>Odporność wybarwień na światło</b> | EN ISO 105-B02                                 | Note / Grade<br>Stopień     | 4-5                           |                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azowe                   | : | Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto  |
| Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność                     | : | Auf Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852)  |
| Sonstige Angaben / Additional information<br>Dodatkowe informacje | : | Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)<br>Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)<br>Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy Europejskiej Agencji Chemikaliów nr 1907/2006 (REACH)<br>Aus technologischen Gründen im Produktionsprozess können eventuell leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Lots nicht vermieden werden.<br>Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.<br>Z uwagi na uwarunkowania technologiczne procesu produkcji, mogą wystąpić różnice w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych. |
| Geprüft durch / Tested by<br>Badania wykonane przez               | : | CTL <sup>®</sup> GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium<br>Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany   |

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich di Ergebnisse als mittlere indikative.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

Niektóre z badań zostały przeprowadzone na różnych próbkach, stąd też wyniki przedstawiają średnią wartość.